# FICHA TÉCNICA
# 0E-034 ACRIDUR FONDO FIJADOR CONCENTRADO

Fecha de edición: Diciembre 2012

- **Excelente penetración**
- **Buena fijación de soportes poco porosos**

## Descripción
Imprimación acuosa para la fijación de soportes poco porosos, en interior y exterior.

## Usos típicos
Se recomienda especialmente para soportes tales como yeso proyectado y masillas.

## Características

| | |
|---|---|
| Acabado.....…… | Transparente |
| Superficie.....…… | Yeso proyectado y masillas |
| Rendimiento……..…..… | 7 - 11 $m^2$/L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación) |
| Proceso de aplicación..... | Rodillo, brocha |
| Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa)….. | Superficial – Cerca de 1 hora<br>Repintado – Cerca de 6 horas |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……... | Valor limite de la EU para este producto (cat.A/h): 30 g/L.<br>Este producto contiene como máx. 4 g/L COV **a)**<br>La reducción de los COV contribuye a un mejor medio ambiente |
| Estabilidad en almacén…… | 1 año almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40 ºC |

## Nota:
a) El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42CE.



Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar**
**Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email: fichaproducto@cincanarias.com**

# FICHA TÉCNICA
# 0E-034 ACRIDUR FONDO FIJADOR CONCENTRADO

Fecha de edición: Diciembre 2012

## Modo de empleo

**SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado en local apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte normalmente la rotura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No almacene ni utilice el producto en condiciones extremas de temperatura.
Se deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.
Para más información la lectura **del rótulo del envase y de la FICHA DE SEGURIDAD** del producto son fundamentales.

### Preparación de superficie
Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

*Superficies nuevas* – Eliminar materiales excesivamente endebles, polvo y otras suciedades. Si es necesario reconstruir defectos y fallos importantes.

*Superficies anteriormente pintadas* – Pinturas en mal estado o mal adheridas deberán eliminarse completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

### Condiciones ambientales
- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior a 80%
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3ºC por encima del punto de rocío
  - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

### Características de aplicación
- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogeneización completa
- Dilución del producto:
  - Añadir agua hasta 200% (1:2)
- Aplicación:
  - Aplicar una capa de Acridur Fondo Fijador Concentrado



Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email: fichaproducto@cincanarias.com